

# prohlášení o vlastnostech

č. PL20 - 026 - KO



1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

SMA 11 S PmB 45/80-65 (PL20 - 026 - KO)

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

asfaltový koberec mastixový vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch s tloušťkou vrstvy 35-45mm a třídou dopravního zatížení pro TDZ S-II

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Západočeská obalovna s.r.o.  
Obalovna Koterov  
Na Hradčanech 618/91  
CZ 326 00 Plzeň

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C 20099 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČ:27985016

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Západočeská obalovna s.r.o.  
Obalovna Koterov  
Na Hradčanech 618/91  
CZ 326 00 Plzeň

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, dle přílohy V nařízení (EU) č. 305/2011:

System 2+

6. Oznamovaný subjekt / harmonizovaná technická specifikace::

Oznamovaný subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 provedl počáteční inspekci výroby a systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

viz tabulka 1 na straně 2

Harmonizovaná technická specifikace:

ČSN EN 13108-5:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový  
Přřazení základních vlastností odpovídajících harmonizované normě, příloha ZA, podle tabulky ZA.1

7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v tabulce 1 na straně 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

11.3.2020  
(místo a datum vydání)

Zbyněk Matheisl  
ředitel ZČO  
(jméno a funkce)

prohlášení o vlastnostech

č. PL20 - 026 - KO

Západočeská obalovna s.r.o.  
326 00 Plzeň - Koterov, Na Hradčanech 618/91  
IČ: 279-85-016 DIČ: CZ27985016  
strana 1 z 2

**Vlastnosti uvedené v prohlášení / tabulka 1**

vlastnost	jednotka	deklarované rozmezí	hodnoty ITT
obsah rozpustného pojiva	% hm.	$B_{\min 5,5} - B_{\max 5,5}$	6,0
mezerovitost $V_m$	% obj.	$V_{\min 2} - V_{\max 6}$	3,4
stupeň vyplnění mezer	%	NPD	81,9
odolnost proti trvalým deformacím	%	$PRD_{Air 5,0}$	3,9
odolnost proti trvalým deformacím	mm/10 <sup>3</sup> c.	$WTS_{Air 0,07}$	0,02
stěkavost pojiva	%	$D_{0,3}$	0,2
minimální míchací teplota	°C	150	
maximální míchací teplota	°C	185	

**křivka zmitosti**

frakce ≤ 16,0 mm	% hm.	98 - 100	100
frakce ≤ 11,2 mm	% hm.	85 - 100	93
frakce ≤ 8,0 mm	% hm.	NPD	54
frakce ≤ 5,6 mm	% hm.	NPD	38
frakce ≤ 4,0 mm	% hm.	24 - 38	31
frakce ≤ 2,0 mm	% hm.	19 - 31	25
frakce ≤ 1,0 mm	% hm.	NPD	20
frakce ≤ 0,5 mm	% hm.	NPD	17
frakce ≤ 0,25 mm	% hm.	NPD	15
frakce ≤ 0,125 mm	% hm.	8 - 16	12
frakce ≤ 0,063 mm	% hm.	8,0 - 12,0	10,0