

prohlášení o vlastnostech

č. PL23 - 050 - KO



1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

ACO 11 + 50/70 (PL23 - 050 - KO)

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch s tloušťkou vrstvy 35-50mm a třídou dopravního zatížení pro TDZ II-IV.

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Západočeská obalovna s.r.o.

Obalovna Koterov

Na Hradčanech 618/91

CZ 326 00 Plzeň

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C 20099 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČ:27985016

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Západočeská obalovna s.r.o.

Obalovna Koterov

Na Hradčanech 618/91

CZ 326 00 Plzeň

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, dle přílohy V nařízení (EU) č. 305/2011:

System 2+

6. Oznamovaný subjekt / harmonizovaná technická specifikace::

Oznamovaný subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 potvrzuje osvědčením SRV č. , že provedl počáteční inspekci výroby a systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

viz tabulka 1 na straně 2

Harmonizovaná technická specifikace:

EN 13108-1:2006/AC:2008Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

Přiřazení základních vlastností odpovídajících harmonizované normě, příloha ZA, podle tabulky ZA.1

7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v tabulce 1 na straně 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

21.2.2023

(místo a datum vydání)

Zbyněk MATHEISL

(jméno a funkce)

Západočeská obalovna s.r.o.

326 00 Plzeň - Koterov Na Hradčanech 618/91

IČ: 279 85 016 DIČ: CZ27985016

(podpis)

Vlastnosti uvedené v prohlášení / tabulka 1

vlastnost	jednotka	deklarované rozmezí	hodnoty ITT
obsah rozpustného pojiva	% hm.	$B_{\min 5,1}$	5,6
mezerovitost V_m	% obj.	$V_{\min 2,0} - V_{\max 6}$	3,5
stupeň vyplnění mezer	%	NPD	80,5
odolnost proti tvalým deformacím	%	$PRD_{Atr 6,0}$	4,2
odolnost proti tvalým deformacím	mm/10 ³ c.	$WTS_{Air 0,08}$	0,03
odolnost zkušebního tělesa vůči vodě	%	$ITSR_{70}$	92,9
minimální míchací teplota	°C	140	
maximální míchací teplota	°C	180	
křivka zrnitosti			
frakce $\leq 16,0$ mm	% hm.	98 - 100	100
frakce $\leq 11,2$ mm	% hm.	90 - 100	98
frakce $\leq 8,0$ mm	% hm.	NPD	79
frakce $\leq 5,6$ mm	% hm.	NPD	62
frakce $\leq 4,0$ mm	% hm.	43 - 57	50
frakce $\leq 2,0$ mm	% hm.	32 - 44	38
frakce $\leq 1,0$ mm	% hm.	NPD	26
frakce $\leq 0,5$ mm	% hm.	NPD	18
frakce $\leq 0,25$ mm	% hm.	NPD	13
frakce $\leq 0,125$ mm	% hm.	6 - 14	10
frakce $\leq 0,063$ mm	% hm.	4,9 - 8,9	6,9