

prohlášení o vlastnostech

č. PL23 - 052 - KO



1. Jedinečný identifikační kód výrobku:
ACP 16 S PmB 25/55-60 (PL23 - 052 - KO)
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch s tloušťkou vrstvy 50-80mm a třídou dopravního zatížení pro TDZ S-II.
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
**Západočeská obalovna s.r.o.
Obalovna Koterov
Na Hradčanech 618/91
CZ 326 00 Plzeň**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C 20099 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČ:27985016
4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
**Západočeská obalovna s.r.o.
Obalovna Koterov
Na Hradčanech 618/91
CZ 326 00 Plzeň**
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, dle přílohy V nařízení (EU) č. 305/2011:
System 2+
6. Oznamovaný subjekt / harmonizovaná technická specifikace::
Oznamovaný subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 potvrzuje osvědčením SŘV č. , že provedl počáteční inspekci výroby a systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.
Vlastnosti uvedené v prohlášení:
viz tabulka 1 na straně 2
Harmonizovaná technická specifikace:
EN 13108-1:2006/AC:2008Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
Přiřazení základních vlastností odpovídajících harmonizované normě, příloha ZA, podle tabulky ZA.1
7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v tabulce 1 na straně 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

21.2.2023

(místo a datum vydání)

Zbyněk MATHEISL

(jméno a funkce)

Západočeská obalovna s.r.o.
326 00 Plzeň - Koterov Na Hradčanech 618/91
IČ: 279.85.016 DIČ: CZ27985016

(podpis)

Vlastnosti uvedené v prohlášení / tabulka 1

vlastnost	jednotka	deklarované rozmezí	hodnoty ITT
obsah rozpustného pojiva	% hm.	B _{min} 3.7	4,3
mezerovitost V _m	% obj.	V _{min} 4.0 - V _{max} 9	6,0
stupeň vyplnění mezer	%	NPD	64,7
minimální míchací teplota	°C	155	
maximální míchací teplota	°C	180	
křivka zrnitosti			
frakce ≤ 22,4 mm	% hm.	98 - 100	100
frakce ≤ 16,0 mm	% hm.	88 - 100	97
frakce ≤ 11,2 mm	% hm.	NPD	79
frakce ≤ 8,0 mm	% hm.	57 - 75	66
frakce ≤ 5,6 mm	% hm.	NPD	57
frakce ≤ 4,0 mm	% hm.	NPD	46
frakce ≤ 2,0 mm	% hm.	26 - 40	33
frakce ≤ 1,0 mm	% hm.	NPD	23
frakce ≤ 0,5 mm	% hm.	NPD	17
frakce ≤ 0,25 mm	% hm.	NPD	12
frakce ≤ 0,125 mm	% hm.	4 - 14	9
frakce ≤ 0,063 mm	% hm.	3,9 - 9,9	6,9