

prohlášení o vlastnostech

č. PL23 - 053 - KO



1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

SMA 11 S PmB 25/55-65 (PL23 - 053 - KO)

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

asfaltový koberec mastixový vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch s tloušťkou vrstvy 35-45mm a třídou dopravního zatížení pro TDZ S-III.

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Západočeská obalovna s.r.o.
Obalovna Koterov
Na Hradčanech 618/91
CZ 326 00 Plzeň**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C 20099 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČ:27985016

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**Západočeská obalovna s.r.o.
Obalovna Koterov
Na Hradčanech 618/91
CZ 326 00 Plzeň**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, dle přílohy V nařízení (EU) č. 305/2011:

System 2+

6. Oznamovaný subjekt / harmonizovaná technická specifikace::

Oznamovaný subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 potvrzuje osvědčením SŘV č. , že provedl počáteční inspekci výroby a systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

viz tabulka 1 na straně 2

Harmonizovaná technická specifikace:

EN 13108-5:2006/AC:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

Přirazení základních vlastností odpovídajících harmonizované normě, příloha ZA, podle tabulky ZA.1

7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v tabulce 1 na straně 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

10.5.2023

(místo a datum vydání)

Zbyněk MATHE

(jméno a funkce)

Západočeská obalovna s.r.o.
326 00 Plzeň - Koterov Na Hradčanech 618/91

IČ: 279 85 016 DIČ: CZ27985016 (podpis)

Vlastnosti uvedené v prohlášení / tabulka 1

vlastnost	jednotka	deklarované rozmezí	hodnoty ITT
obsah rozpustného pojiva	% hm.	B _{min} 5,5	6,0
mezerovitost V _m	% obj.	V _{min} 2 - V _{max} 6	3,3
stupeň vyplnění mezer	%	NPD	82,5
odolnost proti tvalým deformacím	%	PRD _{Air} 6,0	4,9
odolnost proti tvalým deformacím	mm/10 ³ c.	WTS _{Air} 0,07	0,06
stékavost pojiva	%	D _{0.3}	0,2
minimální míchací teplota	°C	155	
maximální míchací teplota	°C	180	
křivka zrnitosti			
frakce ≤ 16,0 mm	% hm.	98 - 100	100
frakce ≤ 11,2 mm	% hm.	87 - 100	95
frakce ≤ 8,0 mm	% hm.	NPD	53
frakce ≤ 5,6 mm	% hm.	NPD	38
frakce ≤ 4,0 mm	% hm.	23 - 37	30
frakce ≤ 2,0 mm	% hm.	19 - 31	25
frakce ≤ 1,0 mm	% hm.	NPD	20
frakce ≤ 0,5 mm	% hm.	NPD	17
frakce ≤ 0,25 mm	% hm.	NPD	15
frakce ≤ 0,125 mm	% hm.	9 - 17	13
frakce ≤ 0,063 mm	% hm.	8,1 - 12,1	10,1