

prohlášení o vlastnostech

č. PL25 - 060 - KO



- Jedinečný identifikační kód výrobku:
SMA 11 S PMB 45/80-65 (PL25 - 060 - KO)
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
safalový koberec mastixový vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch s tloušťkou vrstvy 35-45mm a třídou dopravního zatížení TDZ S-III.
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
**Západočeská obalovna s.r.o.
Obalovna Koterov
Na Hradčanech 618/91
CZ 326 00 Plzeň**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka C 20099 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČ:27985016
- Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
**Západočeská obalovna s.r.o.
Obalovna Koterov
Na Hradčanech 618/91
CZ 326 00 Plzeň**
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, dle přílohy V nařízení (EU) č. 305/2011:
System 2+
- Oznámený subjekt / harmonizovaná technická specifikace::
Oznámený subjekt SILMOS-Q s. r. o. NB 1951 potvrzuje osvědčením SŘV, že provedl počáteční inspekci výroby a systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.
Vlastnosti uvedené v prohlášení:
viz tabulka 1 na straně 2
Harmonizovaná technická specifikace:
EN 13108-5:2006/AC:2008 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
Přiřazení základních vlastností odpovídajících harmonizované normě, příloha ZA, podle tabulky ZA.1
- Vlastnost výrobku uvedená v bodě 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v tabulce 1 na straně 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

KOTEROV 11.3.2025

(místo a datum vydání)

Zbyněk MATHEISL

(jméno a funkce)

Západočeská obalovna s.r.o.
326 00 Plzeň - Koterov, Na Hradčanech 618/91
IČ: 279 85 016 DIČ: CZ27985016

Vlastnosti uvedené v prohlášení / tabulka 1

vlastnost	jednotka	deklarované rozmezí	hodnoty ITT
obsah rozpustného pojiva	% hm.	B _{min} 5.5	6,0
mezerovitost V _m	% obj.	V _{min} 2 - V _{max} 6	3,5
stupeň vyplnění mezer	%	NPD	81,6
odolnost proti tvalým deformacím	%	PRD _{Air} 6.0	3,5
odolnost proti tvalým deformacím	mm/10 ³ c.	WTS _{Air} 0.07	0,04
stékavost pojiva	%	BD _{0.3}	0,1
minimální míchací teplota	°C	155	
maximální míchací teplota	°C	180	
křivka zrnitosti			
frakce ≤ 16,0 mm	% hm.	98 - 100	100
frakce ≤ 11,2 mm	% hm.	85 - 98	93
frakce ≤ 8,0 mm	% hm.	NPD	54
frakce ≤ 5,6 mm	% hm.	NPD	41
frakce ≤ 4,0 mm	% hm.	23 - 37	30
frakce ≤ 2,0 mm	% hm.	19 - 31	25
frakce ≤ 1,0 mm	% hm.	NPD	19
frakce ≤ 0,5 mm	% hm.	NPD	16
frakce ≤ 0,25 mm	% hm.	NPD	14
frakce ≤ 0,125 mm	% hm.	8 - 16	12
frakce ≤ 0,063 mm	% hm.	8,2 - 12,2	10,2